
■ 超细钯粉/钯银粉

◆ 特征


* 产品为黑色粉末，微观形貌为球形，颗粒尺寸为亚微米级。
* 不含铅、隔、铬等有害物质，符合 Rohs 环保要求。
* 适用于电子浆料中的导电相，制成的电子浆料可在空气气氛下烧结，形成的电极具备优异的导电性能。

◆ 产品电镜


3070CP




2080CP




6040CP




0595CP




1090CP




1585CP



100CP



4060CP



◆ 产品型号及理化参数

型　号	振实密度	比表面积	粒度分布			杂质总量	银含量
			D10	D50	D90		
100CP	3.0～4.4	2.0±1.0	＜1.2	＜2.5	＜5.0	＜500	0
6040CP	3.0～4.4	1.75±0.75	＜1.0	＜2.0	＜4.0	＜500	40±1
4060CP	3.0～4.2	1.7±0.5	＜0.8	＜1.25	＜2.5	＜500	60±1
3070CP	3.4～4.4	1.6±0.4	＜0.8	＜1.25	＜2.5	＜500	70±1
2080CP	3.0～4.2	1.7±0.5	＜0.8	＜1.25	＜2.5	＜500	80±1
1585CP	3.0～4.2	1.7±0.5	＜0.8	＜1.25	＜2.5	＜500	85±1
1090CP	3.0～4.2	1.7±0.5	＜0.8	＜1.25	＜2.5	＜500	90±1
0595CP	2.6～4.2	1.6±0.4	＜1.0	＜2.0	＜5.5	＜500	95±1

◆ 产品特点

* 该粉体具有分散性优异、粒度分布集中、纯度高的特点，可依照客户需求定制不同钯银比例的钯银粉。

◆ 产品使用注意事项

* 储存条件： 建议在常温相对湿度＜80％环境中密封储存，避免在含有腐蚀性气体或高温高湿条件下储存。
* 有 效 期： 建议在符合上述储存条件下 12 个月内使用。
* 包装规范： 采用 PE 瓶或铝膜袋，100-500g/瓶或袋。

■ 修订履历

版本	日期	修订内容	修订人
A0	2025-10-23	新版格式要求重新整理整版内容	郭精华
A2	2026-8-29	调整版本格式	叶自艺

注：上述所提供之内容为产品规格说明。在产品未变更时，风华保有修改此内容不另行通知之所有权利，任何产品变更将会以 PCN 通知客户。