
■ 片状银粉

◆ 特征


* 产品为银白色或灰色粉末，微观形貌为片状，颗粒尺寸为微米或亚微米级。
* 不含铅、隔、铬等有害物质，符合 Rohs 环保要求。
* 适用于电子浆料中的导电相，制成的电子浆料可在空气中烧结或低温固化，形成的电极具备优异的导电性能。

◆ 产品电镜


SFG-03




SF1023K




SF1023D




SFG-08C




SF1023L



SFG-05



SFG-86



◆ 物理性能

型 号	振实密度 (g/cm^3)	比表面积 (m^2/g)	粒度分布(μm)			杂质总量 (ppm)
			D10	D50	D90	
SF1023D	1.0～2.5	0.8～1.4	1.5～4.0	5.0～12.0	15.0～25.0	＜500
SF1023K	2.4～3.4	0.5～0.8	2.0～4.0	5.0～9.0	10.0～18.0	＜500
SFG-03	1.2～2.2	0.8～1.4	1.0～5.0	4.0～10.0	8.0～20.0	＜500
SFG-08C	1.5～3.0	0.9～1.4	0.5～2.0	1.0～4.0	3.0～8.0	＜500
SF1023L	2.4～3.4	0.5～0.8	1.0～4.0	3.0～8.0	6.0～16.0	＜500
SFG-05	1.0~1.5	0.9～1.4	1.0～5.0	3.0～10.0	8.0～25.0	＜500
SFG-86	3.0~6.0	0.3～0.8	0.5～3.0	2.0～6.0	6.0～15.0	＜500

◆ 产品特点：

* 该粉体具备片状化效果佳、分散性优异、纯度高的特点，可依照客户需求定制不同规格的银粉。

◆ 产品使用注意事项

* 储存条件： 建议在常温相对湿度＜80％环境中密封储存，避免在含有腐蚀性气体或高温高湿条件下储存。
* 有 效 期： 建议在符合上述储存条件下 12 个月内使用。
* 包装规范： 采用 PE 瓶或铝膜袋，1-5Kg/瓶或袋。

■ 修订履历

版本	日期	修订内容	修订人
A0	2025-10-23	新版格式要求重新整理整版内容	郭精华
A1	2026-4-8	新增部分产品型号	叶自艺
A2	2026-8-28	调整版本格式	叶自艺

注：上述所提供之内容为产品规格说明。在产品未变更时，风华保有修改此内容不另行通知之所有权利，任何产品变更将会以 PCN 通知客户。